

**MINERAL TYNK Cienkowarstwowy tynk mineralny Op. worek 25 kg**

DATA OPRACOWANIA 2012.08.30 DATA AKTUALIZACJI 2019.01.29

**1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Tynk mineralny do ręcznego nakładania i wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień,..) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych), ocieplanych systemem ATB TERM ST. Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością oraz odpornością na wpływ czynników atmosferycznych.

**2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE**

Cement, wypełniacze mineralne dodatki uszlachetniające.

**3. DANE WYKONAWCZE**

Kolor: biały i szary.

Struktura „Baranek” - uziarnienie: 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3mm

Struktura „Kornik” - uziarnienie: 2 mm; 2,5 mm; 3mm

Zużycie: 3 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Ilość wody zarobowej 0,2-0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0-5,5 L na worek zaprawy).

Otwarty czas pracy z zaprawą minimum 1,5 godziny

**4. SPOSÓB UŻYCIA**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Odpowiednie są wszystkie podłoża budowlane takie jak beton, mur z pustaków, z betonu lekkiego, cegły wapienno-piaskowej, gazobeton, mury mieszane, tynki stare i nowe o stabilnej strukturze i dobrej przyczepności do podłoża. Należy przedtem usunąć resztki środków antyadhezyjnych, osady z tłuszczów i pyłów, mchy, porosty i wszystkie inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. Podłoża silnie nasiąkliwe należy uprzednio zwilżyć. Należy usunąć większe nierówności powierzchni. Przed nałożeniem warstwy tynkarskiej powierzchnię tynkowaną należy zagruntować preparatem gruntującym. Zawartość worka (25 kg) zaprawy mieszać z ok. 5,0-5,5 l czystej wody do uzyskania jednolitej konsystencji. Tynk nanieść na podłoże cienką warstwą, wyrównać pacą i dowolnie fakturować za pomocą kielni, pacy, wałka, pędzla, lub innych narzędzi. Tynk należy zużyć najdalej w ciągu 1,0 h. w przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy tynku: przyczepność, czas wiązania. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi lub pojemników. Po użyciu narzędzia należy oczyścić wodą. Zaprawę stosować w temperaturze od +5 °C do + 25 °C

**5. WSKAZÓWKI**

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość wystąpienia alergicznych reakcji.

**6. PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C.

Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

UWAGA:

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

**7. OSTRZEŻENIA**

Eye Dam.1 H318

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.



Skin Irrit. 2 H315

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.

STOT SE 3 H335

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu ≤0,0002% (2ppm)

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 - chronić przed dziećmi

P103 - przed użyciem przeczytać etykietę

P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem

P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi przepisami

**8. DOKUMENTY ZWIĄZANE**

ETA-13/0709 ATB TERM ST Złożony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnętrzna izolacja na ścianach budynków.

ETAG 004

DWU nr ATB ST/2019

KCH Mineral Tynk

Producent gwarantuje jako wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowania, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP,

**MINERAL TYNK Cienkowarstwowy tynk mineralny Op. worek 25 kg**

DATA OPRACOWANIA 2012.08.30 DATA AKTUALIZACJI 2019.01.29

st d nie stanowi podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.